




Inhaltsverzeichnis

1	Lagerung, Handhabung und Transport	2
1.1	Lagerung.....	2
1.2	Handhabung	2
1.3	Transport	2
2	Sicherheits-Hinweise.....	2
2.1	Allgemeine Sicherheit-Hinweise	2
2.2	Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender	2
3	Verwendung	2
4	Produktbeschreibung	3
4.1	Anschluss- und Abgangsvarianten	3
5	Montage	3
5.1	Vorbereitung	3
5.2	Mauerdurchbruch-Masse	4
5.3	Montagevariante Nasseinbau.....	4
5.3.1	Montageanleitung Nasseinbau	4
5.3.2	Zubehör Nasseinbau.....	5
5.3.3	Tabelle für Füllmenge „Nasseinbau“	5
5.4	Montagevariante Trockeneinbau	6
5.4.1	Montageanleitung Trockeneinbau	6
5.5	Demontage eines Trockeneinbaus.....	6
6	Inbetriebnahme und Druckprüfung.....	7
7	Beheben von Störungen	7
8	Hinweise auf Normen.....	8

1 Lagerung, Handhabung und Transport

1.1 Lagerung

Die Lagerung von Armaturen vor deren Einbau sollte in der Originalverpackung erfolgen. Armaturen dürfen bei Transport und Lagerung nicht längere Zeit dem Sonnenlicht (UV-Strahlung) ausgesetzt werden

1.2 Handhabung

Das Anheben und die Handhabung von Armaturen, sind mit den geeigneten Mitteln und unter Beachtung der hierfür geltenden höchstzulässigen Traggrenzen durchzuführen.

1.3 Transport

Der Transport sollte vorzugsweise in der Original Verpackung erfolgen, wobei auf den Schutz der Oberflächen und der Dichtelemente vor Beschädigung und Verschmutzung zu beachten ist.

2 Sicherheits-Hinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit-Hinweise

Für Armaturen gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut werden.

2.2 Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender

Die folgenden Voraussetzungen für die bestimmungsgemäße Verwendung einer Armatur sind nicht in der Verantwortung des Herstellers, sondern müssen vom Verwender sichergestellt werden:

- Die Armaturen dürfen bestimmungsgemäss nur so verwendet werden, wie im Abschnitt Verwendung beschrieben ist.
- Nur sachkundiges Fachpersonal darf die Armatur einbauen, bedienen und warten.
- Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können.

3 Verwendung

Das Mauerdurchführungs-Programm von Hawle findet in der Gas- und Wasserversorgung im Bereich Hausanschluss seine Verwendung.

- | | |
|---------------------------|---|
| Einsatz in Gasleitung: | - Betriebsdruck max. 5 bar
- Temperaturbereich -10 °C bis +50°C. |
| Einsatz in Wasserleitung: | - Betriebsdruck max. 16 bar
- Temperatur bis max. 40°C. |

Bei nicht fachgerechter Montage der Mauerdurchführungen für Gas und Wasser von Hawle können sowohl Sach- als auch Personenschäden nicht ausgeschlossen werden.

4 Produktbeschreibung

Die Mauerdurchführungen (Mdf) von Hawle für Gas und Wasser der neusten Generation bieten eine erhebliche Zeiteinsparung durch patentiertes Schnellmontagesystem mittels Rundgewinde. Das Mauerdurchführungsprogramm deckt die gängigsten Einbauvarianten auf dem Markt ab.







Trockeneinbau:

Durch die Verwendung von Dichtungs-Pressringen können Mdf, trocken in eine Kernbohrung installiert werden.

Nass-Einbau:

Mdf werden direkt in das Mauerwerk eingebaut oder werden nachträglich in die Aussparung vergossen.

4.1 Anschluss- und Abgangsvarianten

Anschlussvarianten – eingangsseitig	Wanddurchführung	Anschlussvarianten – ausgangsseitig
	Trockeneinbau 	Wasser und Gas  Aussengewinde
	Nasseinbau 	Eckkugelhahn für Gas  Regelverschraubung  Festflansch  Innengewinde
	Einmauern 	 Knebel-Griff  Firesafe-Griff
		Wasser Spez.  PE - Anschweisstützen

5 Montage

5.1 Vorbereitung


Die Kernbohrung, Aussparung muss rechtwinklig zur Wand erstellt werden. Bei Ziegelstein- oder ähnlich aufgebautem Mauerwerk sollten die Zwischenräume z.B. mit einem schnellbindenden Mörtel verschlossen werden um den Abfluss von Vergussmörtel "BetonFix" zu verhindern. Im Umfeld von ca. 100 mm von der Lochachse sollten keine störenden baulichen Gegenstände vorhanden sein.

5.2 Mauerdurchbruch-Masse

Der Mauerdurchbruch kann in Form einer Kernbohrung, Aussparung oder eines Futterrohres erstellt werden. Als Durchbruchsdurchmesser empfehlen wir folgende Maße:


Mauerdurchführung	Trockeneinbau $\varnothing D = \text{mm}$	Nasseinbau $\varnothing D = \text{mm}$
PE 32	100	100
PE 40	100	100
PE 50	130	120
PE 63	130	120

5.3 Montagevariante Nasseinbau



GAS

1. PE-Anschluss PE100/SDR11 (Aussenseite)
 2. Ausgusswerkzeug Nr. 6877
 3. Dichtscheibe zu Ausguss-Set Nr. 6879
 4. Abschlussplatte gelb Nr. 6874
 5. Dichtscheibe Innen Nr. 6876
 6. Abstandhalter Nr. 6875
 7. Anstellmutter zu Ausguss-Set
- L – Mass: Länge der Mdf (780 oder 1100mm)
C – Mass: Wandabstand



Wasser

1. PE-Anschluss PE100/SDR11 (Aussenseite)
 2. Ausgusswerkzeug Nr. 6878
 3. Dichtscheibe zu Ausguss-Set Nr. 6879
 4. Abschlussplatte schwarz Nr. 6873
 5. Dichtscheibe Innen Nr. 6876
 6. Abstandhalter Nr. 6875
 7. Anstellmutter zu Ausguss-Set
- L – Mass: Länge der Mdf (780 oder 1100mm)
C – Mass: Wandabstand

5.3.1 Montageanleitung Nasseinbau

1. Die Abschlussplatte Nr. 4 und Dichtscheibe Nr. 5 auf die Mdf montieren.
2. Durch drehen der Abschlussplatte (links bzw. rechts) wird der Abstand zur Wand (C-Mass) eingestellt.
3. Dichtscheibe Nr. 5 bündig hinter die Abschlussplatte legen.
4. Die Mdf von der Gebäudeinnenseite durch die Kernbohrung schieben, ausrichten und bei Bedarf mit dem Wandaufbau fixieren.
5. Ausgusswerkzeug Nr. 2 inkl. der Dichtscheibe Nr. 3 auf die Mdf montieren und mit der Anstellmutter Nr. 7 verspannen so dass die Mdf endgültig fixieren ist.
6. Notwendiger Vergussmörtel "BetoFix" Nr. 6870 entsprechend der Wandstärke anrühren und zügig verarbeiten (siehe Tabelle „Nasseinbau“).
7. Mdf mit dem Vergussmörtel ausgießen (Belastbar nach ca. 1 Std).
8. Ausgusswerkzeug entfernen und sofort reinigen. Dieses kann, je nach Beanspruchung, mehrmals verwendet werden.
9. Schutzanstrich an der Aussenwand im Bereich der Vergussstelle ausbessern, um eine Kapillarbildung an der Aussenfläche zu vermeiden.

5.3.2 Zubehör Nasseinbau

Der Vergussmörtel "BetoFix" ist ein hochwertiger, nichtschumpfender Betonzement mit guten Flieseigenschaften. BetoFix ist abgestimmt auf das Hawle Ausgussvorrichtungswerkzeug womit eine qualitative und hochwertige Rohrabdichtung erzielt wird.

- Druckwasserdicht (höher als Beton) und Frostbeständig
- Verarbeitungszeit ca. 5 Minuten
- Bei zu wenig Vergussmörtel, kann ohne Qualitätseinbusse nachgegossen werden.
- Belastbar nach ca. 1 Stunde

Mischverhältnis: pro 2 kg Sack = 300 ml Wasser

Hinweis:


- Mauerdurchbruch und Werkzeug vor dem Einfüllen anfeuchten
- Trocken und sauber lagern
- Verfallsdatum auf der Verpackung beachten

Zubehör / Verbrauchsmaterial	Art. Nr.	Bild
Eimer mit 12 Beuteln à 2 kg	6870 000 000	
Einzelbeutel à 2 kg	6870 100 000	
Ausgusswerkzeug für Gas	6877	
Ausgusswerkzeug für Wasser	6878	
Abstandshalter	6875 000 000	
Dichtscheibe Aussen (Ersatz zu Werkzeug)	6879 000 000	
Abschlussplatte Schwarz für Wasser	6873	
Abschlussplatte Gelb für Gas	6874	
Dichtscheibe Innen zu Abschlussplatte	6876 000 000	

5.3.3 Tabelle für Füllmenge „Nasseinbau“

Mauerstärke		20 cm	22 cm	25 cm	30 cm	40 cm
Grösse der Kernbohrung / MDF						
d 100 mm	PE 32	1.4lt=2 Säcke	1.5lt=2 Säcke	1.6lt=2 Säcke	1.9lt=2 Säcke	2.6lt=3 Säcke
d 100 mm	PE 40	1.3lt=2 Säcke	1.4lt=2 Säcke	1.5lt=2 Säcke	1.8lt=2 Säcke	2.5lt=3 Säcke
d 130 mm	PE 50	2.2lt=3 Säcke	1.6lt=2 Säcke	2.0lt=2 Säcke	2.2lt=3 Säcke	3.0lt=3 Säcke
d 130 mm	PE 63	1.9lt=2 Säcke	2.1lt=3 Säcke	2.3lt=3 Säcke	2.7lt=3 Säcke	3.5lt=4 Säcke
Mischverhältnis Wasser / BetonFix:		1 Sack à 2 kg plus 300 ml Wasser = 1lt Vergussmörtel				


5.4 Montagevariante Trockeneinbau



Gas

1. PE-Anschluss PE100/SDR11(Aussenseite)
2. Auszugssicherung gelb Nr. 6880
3. Dichtungs-Pressring Innen (Nr. 6872 Set)
4. Dichtungs-Pressring Aussen
5. Spannschrauben
6. Spannschrauben

L = Mass: max. Einbaulänge (780 oder 1100mm)



Wasser

1. PE-Anschluss PE100/SDR11(Aussenseite)
2. Abschlussplatte schwarz Nr. 6873
3. Dichtungs-Pressringe Innen (Set) Nr. 6872
4. Dichtungs-Pressringe Aussen
5. Spannschrauben
6. Spannschrauben

L = Mass: max. Einbaulänge (780 oder 1100mm)

5.4.1 Montageanleitung Trockeneinbau

1. Überprüfen von den Massen der Kernbohrung und der Mdf sowie die Aussen- bzw. Bohrungsmass der Dichtungs-Pressringe.
2. Dichtungs-Pressring Nr. 3 auf die Mdf schieben.
3. Die Mdf mit dem Dichtungs-Pressring Nr. 3 von der Gebäudeinnenseite soweit in die Kernbohrung einschieben. Hierbei ist das Wandabstandsmass zu beachten.
4. Spannschrauben Nr. 5 übers Kreuz gleichmäßig anziehen (Anziehdrehmoment 7 Nm).
5. Dichtungs-Pressring Nr. 4 von der Gebäudeaussenseite soweit in die Kernbohrung einschieben, bis das Dichtelement bündig mit der Maueraussenkante abschliesst.
6. Spannschrauben Nr. 5 übers Kreuz gleichmäßig anziehen (Anziehdrehmoment 7 Nm).
7. Die Abschlussplatte Nr. 2 von innen über die Mdf bis Maueranschlag drehen (Wasser) oder Auszugssicherung Nr. 2 auf die Mdf montieren und in der Wand verankern (Gas).
8. Schutzanstrich an der Aussenwand im Bereich der Bohrung nachbessern, um eine Kapillarbildung an der Aussenfläche zu vermeiden.

5.5 Demontage eines Trockeneinbaus

Mauerdurchführungen die mit einem Dichtungs-Pressring-System eingebaut worden sind, können bei Bedarf wieder demontiert werden.

1. Mauer im Aussenbereich frei graben und Hauszuleitung abstellen und PE-Rohr trennen.
2. Auszugssicherung oder Abschlussplatte Nr. 2 demontieren.
3. Spannschrauben des Dichtungs-Pressrings Nr. 3 von der Gebäudeinnenseite lösen, anschliessend Dichtungs-Pressrings Nr. 4 an der Gebäudeaussenseite lösen.
4. Mdf kann jetzt nach innen bzw. aussen entfernt werden.

6 Inbetriebnahme und Druckprüfung

Nach der Verlegung ist eine ordnungsgemäße Druckprüfung entsprechend den gültigen Regeln und Vorschriften durchzuführen.

7 Beheben von Störungen

Störung Nasseinbau	Ursache / Maßnahme
Mauerdurchführung lässt sich nicht montieren	• Kernbohrung / Aussparung zu klein? • Mauerdurchführung zu kurz?
Ausgusswerkzeug undicht	• Dichtungsschiebe (Innen/Aussen) fehlt oder verschoben? • Kernbohrung / Aussparung zu gross? • Vergussmörtel zu dünnflüssig? (Mischverhältnis falsch)
Probleme beim vergiessen	• Mischverhältnis falsch? (zu dünn oder zu dick) • zu wenig Vergussmörtel, neu mischen und nach giessen

Störung Trockeneinbau	Ursache / Maßnahme
Mauerdurchführung lässt sich nicht montieren	• Kernbohrung zu klein? • Dichtungs-Pressring nicht passend? • Mauerdurchführung zu kurz?
Mauerdurchführung lässt sich nicht fixieren	• Kernbohrung zu gross? • Dichtungs-Pressring nicht passend?
Mauerdurchführung mit der Mauer undicht	• Spannschrauben von Dichtungs-Pressring nicht oder zu wenig angezogen? • Poröses Mauerwerk / Unsaubere Kernbohrung?


8 Hinweise auf Normen

- PE-Anschweiss-Stutzen PE100, S5 SDR 11

Hawle Armaturen AG

Hawlestrasse 1
CH-8370 Sirnach

Telefon: +41 (0)71 969 44 22
Fax: +41 (0)71 969 44 11
E-Mail: info@hawle.ch
Homepage: <http://www.hawle.ch>




1. Mauerdurchführung in den ausgesparten oder gebohrten Mauerdurchbruch bis zum Anschlag der Abschlussplatte mit Dichtscheibe vom Gebäude her einführen.
Achtung: Abstandhalter auf Mauerdurchführung platzieren.

1. Introduire le passage de mur dans le forage ou l'ouverture du mur depuis l'intérieur du bâtiment jusqu'à butée de la plaque de fermeture avec rondelle d'étanchéité.

Attention: placer l'entretoise sur le passage de mur.

1. Introdurre il passaggio murale nella perforazione del muro scanalata o scavata fino all'arresto della piastra di chiusura con anello di tenuta dall'esterno dell'edificio.


Attenzione: a posizionare il distanziale sul passaggio murale.



2. Ausgussvorrichtung mit der dazu passenden Dichtscheibe auf die Mauerdurchführung fixieren und den Klemmverschluss befestigen.

2. Fixer le dispositif de coulée avec le disque d'étanchéité adapté sur le passage de mur et serrer avec la bride.


2. Fissare il dispositivo di colata con l'anello di tenuta adeguato al passaggio murale e serrare la chiusura di bloccaggio.



3. Mauerdurchführung ausrichten und mit dem Klemmverschluss des Ausgussvorrichtungswerkzeugs fest gegen das Mauerwerk verspannen. Mauerdurchbruch mit Beto-Fix ausgießen.

3. Ajuster le passage de mur et serrer contre la maçonnerie avec la bride de l'outil du dispositif de coulée. Sceller l'ouverture du mur avec Beto-Fix.

3. Centrare il passaggio murale e serrarlo bene alla muratura con la chiusura di bloccaggio del dispositivo di colata. Riempire il passaggio murale con Beto-Fix.



4. Je nach Umgebungstemperatur Aushärungszeit des Beto-Fix ca. 15 min. danach kann die Ausgussvorrichtung demontiert werden. Während der Aushärungszeit kann an der Rohrleitung weitergearbeitet werden. Die Abschlussplatte auf der Gebäude Innenseite bleibt

4. La durée de solidification du Beto-Fix est d'environ 15 minutes suivant la température ambiante. Le dispositif de coulée peut être ensuite retiré. Il est possible de travailler sur la conduite pendant la durée de solidification. La plaque de fermeture à l'intérieur du bâtiment reste en place.

4. A seconda della temperatura ambiente, il tempo di indurimento del Beto-Fix è di circa 15 min.; trascorso questo tempo è possibile smontare il dispositivo di colata. Durante il tempo di indurimento possono essere eseguiti altri lavori sulla tubazione. La piastra di chiusura rimane all'interno dell'edificio.